

MARKA

**LUXDECOR**

PRODUKT

**Njord****Impregnat do elewacji**

- Do elewacji drewnianych
- Tworzy jedwabistą powłokę
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Do 9 lat ochrony



POJEMNOŚĆ

**0,75l 2,5l 5l**

WŁAŚCIWOŚCI

**Njord impregnat do elewacji** jest przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych znajdujących się na zewnątrz. Tworzy trwałą i elastyczną powłokę odporną na warunki atmosferyczne, a także pleśń i wilgoć. Powłoka jest hydrofobowa. Dostępny w atrakcyjnych kolorach inspirowanych Skandynawią.

Farba jest przeznaczona do malowania statycznie nieobciążanego drewna, nie mającego kontaktu z gruntem. Można nim malować: deskowania elewacyjne, wiaty samochodowe, altany, domy drewniane, pergole, płoty.

SPOSÓB UŻYCIA

**Njord impregnat do elewacji** należy używać do malowania drewna struganego i oszlifowanego.

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia i podłoża powyżej 10°C. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%. Nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.

Przed użyciem produkt trzeba dokładnie wymieszać. Nanosić cienką warstwę wzdłuż słojów drewna. Po 10-15 minutach można przetrzeć delikatnie powierzchnię suchym pędzlem aby rozprowadzić pigmenty. Kolejną warstwę nanosić po wyschnięciu poprzedniej (ok. 4 h) Należy unikać powstawania zacieków. Zalecamy dwukrotne malowanie. Końcowy kolor malowanej powierzchni zależy min. od gatunku i jakości drewna, jego chłonności, a także ilości i grubości naniesionych warstw.

Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego zaleca się szlifowanie międzywarstwowe za pomocą drobnoziarnistego papieru. Powstały pył należy bezwzględnie usunąć.

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Całkowity czas schnięcia wynosi ok. 24h.

Aby uniknąć różnic w odcieniach, zaleca się do wymalowania całej powierzchni stosować produkt o tym samym numerze partii produkcyjnej lub wymieszane z kilku pojemników o różnych numerach partii.

Po zakończeniu prac, narzędzia umyć wodą.

**UWAGA! Njord impregnat do elewacji** nie może być warstwą wykończeniową parkietu, tarasu, dachu (gonty). Nie zaleca się stosowania **Njord impregnat do elewacji** bezpośrednio na gatunki drewna z wysoką zawartością garbników, takich jak: dąb, merbau, ze względu na możliwość wystąpienia przebarwień na wymalowanych elementach. Zalecane jest wówczas użycie specjalnego podkładu blokującego.

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i stabilne. Należy usunąć brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok. Ubytki powinny być uzupełnione odpowiednią szpachlówką. Jeżeli drewno nie było wcześniej impregnowane, należy zaimpregnować je bezbarwnym preparatem biobójczym.

Podłoża mocno zażywiczone zaleca się przetrzeć szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, poczekać do wyschnięcia.

#### SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w temperaturze 5–30°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Data ważności podana na opakowaniu.

#### BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-2-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Zawiera 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### DANE TECHNICZNE

Charakterystyka	Dyspersja akrylowa, pigment	Sposób nanoszenia	Pędzel
Kolor	Według wzornika (14 kolorów)	Czas schnięcia dotykowy	2 h
Zapach	Łagodny, specyficzny	Czas schnięcia całkowity	24 h
Gęstość	1,0±0,1 g/cm <sup>3</sup>	Mycie narzędzi	Ciepła woda z detergentem
Wygląd powłoki	satynowa	Wydajność przy 1 warstwie	do 16 m <sup>2</sup> /l (w zależności od rodzaju podłoża)
Ilość warstw	2-3	Limit LZO	max 130g/l (kat A/e/FW) 130g/l
Druga warstwa po upływie	ok. 4 h		

#### INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.