

MARKA

LUXDECOR

PRODUKT

Impregnat do deski kompozytowej

- szybkoschnący
- wyrównuje koloryt
- chroni przed plamami
- nie zawiera rozpuszczalników
- odporny na czynniki atmosferyczne



POJEMNOŚĆ

0,7l 2,2l

WŁAŚCIWOŚCI

Impregnat do deski kompozytowej to wydajny produkt, który skutecznie odświeża, poprawia wygląd i odporność desek kompozytowych WPC używanych na zewnątrz przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Znacznie redukuje zmiany powstałe na deskach wskutek działania warunków atmosferycznych, takie jak wyblakły kolor czy utrata połysku. Dodatkowo preparat poprawia odpływ wody i ogranicza osiadanie zanieczyszczeń. Nie zawiera rozpuszczalników, przez co jest bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Przed zastosowaniem impregnatu powierzchnię dokładnie oczyścić przy użyciu środka do czyszczenia desek kompozytowych. Począć do wyschnięcia powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Wymieszać dokładnie przed użyciem. Nanosić cienką warstwę za pomocą płaskiego pędzla, równomiernie wcierając preparat w deski wzdłuż ryflowania lub wzorów. Nie dopuszczać do powstawania zacieków. Nadmiar preparatu delikatnie zebrać bezpyłową gąbką lub szmatką. W razie stosowania dwóch warstw, kolejną nakładać w odstępie 4h. Prace wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej 10°C. Aby zapewnić prawidłową impregnację, należy upewnić się, że powierzchnia kompozytu jest sucha (minimum 3 dni dobrej, suchej pogody przed malowaniem), a malowanie przeprowadzać przy dobrej, bezdeszczowej pogodzie utrzymującej się jeszcze przez minimum 48 godzin po impregnacji.

WAŻNE! Deski kompozytowe są wytwarzane z połączenia drewna i różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Przed użyciem produktu należy dokonać próby kompatybilności na powierzchni testowej, weryfikując technikę nanoszenia, wchłanianie, ewentualne przebarwienia.

NOWE deski kompozytowe najczęściej nie wymagają impregnacji.

Fabrycznie nowe deski kompozytowe mogą posiadać tymczasowe zabezpieczenie powierzchni, które uniemożliwia wchłanianie impregnatu. Dlatego stosowanie produktu zaleca się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od montażu i rozpoczęcia użytkowania desek. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem desek.



**IMPREGNAT DO DESKI
KOMPOZYTOWEJ**

KARTA TECHNICZNA

11.09.2025

Uwaga! Prezentowany na opakowaniu kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy reklamacji. Końcowy kolor malowanej powierzchni zależy m.in. od rodzaju i jakości deski kompozytowej, a także ilości i grubości naniesionych warstw.

SKŁADOWANIE

Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w temp. 5-30°C.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Wodna dyspersja akrylowa, emulsje woskowe	Czas schnięcia całkowity	48 h
Kolor	Bezbarwny, brązowy, szary	Czas schnięcia dotykowy	2-4 h
Zapach	Łagodny, specyficzny	Narzędzia	pędzel
pH	7,5-8,5	Mycie narzędzi	woda
Gęstość	ok. 1 g/cm ³	Wydajność	10 m ² /l (w zależności od chłonności podłoża)
Ilość warstw	1-2	Limit LZO	(kat. A/h/FW) 30g/l, produkt zawiera max. 30 g/l.
Nanoszenie drugiej warstwy	ok. 4 h		

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.



**IMPREGNAT DO DESKI
KOMPOZYTOWEJ**

KARTA TECHNICZNA

11.09.2025