

MARKA
PRODUKT

LUXDECOR
Lakier do drewna

Meble, boazeria, ościeżnice

- Odporny na detergenty
- Zabezpiecza i dekoruje
- Szybkoschnący



POJEMNOŚĆ

0,4l 0,75l 2,2l

WŁAŚCIWOŚCI

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy do drewna - charakteryzuje się łatwością stosowania, dobrą przyczepnością i rozlewnością. Tworzy trwałą powłokę o wysokiej odporności na działanie wody, alkoholu i środków myjących, a także uszkodzenia mechaniczne. Brak rozpuszczalników sprawia, że produkt jest polecany do stosowania zarówno w gospodarstwach domowych, jak też w obiektach użyteczności publicznej. Zależnie od wybranego efektu nadaje piękny połysk lub delikatne satynowe wykończenie powłoki.

Produkt jest przeznaczony do mebli, boazerii, ościeżnic i innych przedmiotów wykonanych z drewna, użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Polecany również na powierzchnie wcześniej pomalowane bejcą Luxdecor. Produktu nie należy stosować do malowania podłóg.

SPOSÓB UŻYCIA

Uwaga! Przed lakierowaniem zaleca się wykonanie próby w niewidocznym miejscu w celu zapoznania się z produktem.

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +10°C do +25°C. Lakier dokładnie wymieszać. Nakładać cienką, równomierną warstwę wzdłuż słojów, za pomocą pędzla lub wałka. Należy unikać powstawania zacieków. Kolejną warstwę nakładać zawsze po uprzednim wyschnięciu poprzedniej.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując szlifowanie międzywarstwowe.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być gładkie, suche i czyste, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju zabrudzeń. Stare powierzchnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temp. 5–30°C w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Żywica akrylowa, dodatki uszlachetniające	Czas schnięcia dotykowy	ok. 1 h (20°C)
Postać/ kolor / powłoka	Wodna emulsja/ bezbarwny/ satynowa, połysk	Czas schnięcia całkowity	ok. 24 h (w zależności od rodzaju i chłonności drewna oraz warunków atmosferycznych)
Zapach	Łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	Pędzel do farb wodnych, wałek z krótkim włosiem
pH	8,0-9,0	Wydajność	12 m ² /l (w zależności od rodzaju, gatunku i chłonności drewna)
Gęstość	1,0±0,1 g/cm ³	Limit LZO	(kat. A/e/FW)130g/l. Produkt zawiera max 130 g/l
Ilość warstw	2-3	Mycie narzędzi	Woda z detergentem
Nanoszenie drugiej warstwy	4 h		

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.