

MARKA

LUXDECOR

PRODUKT

Olej WODNY do drewna**Podłogi, meble boazerie**

- Bez rozpuszczalników
- Szybkoschnący
- Wysoka wydajność
- Na zewnątrz / do wewnątrz
- Nie łuszczy się



POJEMNOŚĆ

0,7l

WŁAŚCIWOŚCI

Wodny olej do drewna. Skutecznie zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią, brudem, promieniami UV. Zapewnia długotrwałą ochronę i odżywia drewno od środka. Ma łagodny zapach, dlatego może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych. Olej do Drewna jest łatwy w użyciu. Po wyschnięciu tworzy matową powłokę, która uwypuszcza strukturę drewna. Przeciwdziała pękaniu powierzchni drewnianych oraz chroni je przed starzeniem. Nie zawiera rozpuszczalników.

Zastosowanie: do wszystkich gatunków drewna miękkiego i twardego, w tym egzotycznego. Idealny do stosowania na meble, boazerie, podłogi, dekoracje drewniane.

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek.

PRZYGOTOWANIE

PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste i suche, pozbawione kurzu, tłuszczów i innego rodzaju zabrudzeń. Stare powierzchnie należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, następnie odpylić. Przed olejowaniem, zaleca się zabezpieczenie powierzchni przed rozwojem grzybów i pleśni bezbarwnym preparatem biobójczym.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura otoczenia powinna wynosić +10°C do +25°C. Olej należy nakładać tylko na powierzchnie drewniane, których wilgotność nie przekracza 20%. Produkt gotowy do użytku, nie rozcieńczać. Przed użyciem, produkt należy dokładnie wymieszać. Powtarzać czynność podczas aplikacji. Nie wstrząsać.

Za pomocą pędzla, nałożyć cienką, równomierną warstwę oleju zgodnie z kierunkiem słojów. Należy unikać powstawania zacieków. Nakładać warstwę tak, aby cały olej został wchłonięty. Pozostałość oleju wytrzeć gąbką lub szmatką. W zależności od pożądanego efektu zaleca się nałożenie 1 lub więcej warstw oleju. Kolejną warstwę nakładamy po wyschnięciu poprzedniej (24h). Po nałożeniu każdej warstwy powierzchnię należy chronić przed wodą, kurzem i brudem. Nadmiar oleju należy usunąć.

Miejsca narażone na ciągłe działanie warunków atmosferycznych należy zabezpieczać corocznie.

Uwaga! Przed olejowaniem właściwej powierzchni, zaleca się dokonanie próby w niewidocznym miejscu w celu zapoznania się z produktem.

Czas schnięcia powłoki oraz jej ostateczny wygląd zależy od rodzaju, jakości, wilgotności drewna oraz od warunków otoczenia w jakich przeprowadza się prace. Kolor podłoża ma wpływ na efekt końcowy.

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5-25°C w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	żywice alkidowe	Czas schnięcia całkowity	24 h
Postać/ kolor	wodna emulsja / mat / dąb, antyczny biały, orzech, szary	Czas schnięcia dotykowy	6 h
Zapach	Łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	pędzel, gąbka
pH	6,5-7,5	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Ilość warstw	1-2 (druga warstwa po 24h)	Limit LZO	max. 30 g/l (kat.A/e/WB) 130 g/l
Pełny czas utwardzenia	14 h	Gęstość	1,0 +/-0,1 g/cm ³

INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.



WODNY OLEJ DO DREWNA
KARTA TECHNICZNA

DATA AKTUALIZACJI: 02.09.2026